

## الأكرليك

### المواصفات:

طلاء مائي ناهي أساسه ستايرين أكرليك مستحلب بالماء  
صمم خصيصاً لحماية الأسطح و لإضفاء جمال و رونق للسطوح الداخلية والخارجية.

### الميزات:

- تغطية عالية و بياض ناصع.
- قابلية التلوين.
- ثباتية الألوان.
- قوة التصاق عالية.
- نعومة عالية.
- ليونة ممتازة.
- مقاومة للغسل و الاحتكاك.
- مقاومة للعوامل الجوية و أشعة UV.
- مقاومة لنشاط البكتيريا و الفطريات.
- رائحته عطرية (صديق للبيئة).

### المعلومات الفنية:

اللون	أبيض / شفاف / ألوان أخرى حسب الطلب (كتالوك أي بي سي)
اللمعة	لميع / نصف لمعة / ربع لمعة / مت
المحتوى الصلب	48 % وزناً للميع 50% وزناً للنصف لمعة و الربع لمعة 55% وزناً للمت
سماكة الفيلم المقترحة	50-75 ميكرون جاف
عدد الطبقات	2 طبقة
معدل التغطية النهائي	10 م <sup>2</sup> / لتر
الكثافة	1.3 كغ / لتر
الاهتراء	مقاومة عالية للاهتراء: أكثر من 6000 دورة اهتراء
PH	8-9
زمن الجفاف	زمن الجفاف الأولي: 20-30 دقيقة زمن الجفاف لطلاء الوجه التالي: 2-3 ساعة زمن الجفاف النهائي: 24 ساعة يتأثر زمن الجفاف بعدة عوامل (درجة الحرارة / التهوية / سماكة طبقة الطلاء)

### تحضير السطح:

- يجب أن يكون السطح قبل التنفيذ (نظيف / جاف / مستوي / خال من الزيوت و البقايا و الشوائب).
- ينصح بتنفيذ الطلاء فوق الاندركوت .

### إرشادات التطبيق:

- درجة حرارة التطبيق (10-40) م.
- تحريك الطلاء داخل العبوة جيداً لتمام التجانس.
- المذيب: يستخدم الماء النظيف للتمديد و خفض اللزوجة وتنظيف الأدوات.
- أداة التنفيذ:
- الفرشاة / الرول (نسبة المذيب: 25 – 30% حجماً).
- البخ بالهواء (نسبة المذيب: 32 % حجماً).
- المزيد من المذيب يؤدي الى إضعاف التغطية.


### إرشادات السلامة:

- ضمان التهوية الجيدة أثناء التطبيق و خلال فترة الجفاف.
- ينصح بارتداء نظارات لوقاية العينين، و قفازات لوقاية اليدين.
- يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.

### التعبئة:

3 Gallons	Gallon	Quart	Quarter
			

سنتان من تاريخ الإنتاج (وفق شروط التخزين)	مدة الصلاحية
يحفظ المنتج بعبوته الأصلية المحكمة الإغلاق بدرجة حرارة (10-40) م في مكان بارد و جاف بعيداً عن أشعة الشمس.	التخزين

صنعت بإشراف مهندسين مختصين من شركة  الإسبانية

