

## الأندركوت المائي

### المواصفات:

أساس أكرليكي مائي يتمتع بفعالية عالية في إغلاق المسامات و زيادة قوة التماسك بين السطح و الطلاء النهائي يستخدم على جميع السطوح الداخلية والخارجية كطبقة وسيطة أو كطلاء ناهي.

### الميزات:

- معدل تغطية عالي.
- قوة التصاق عالية.
- ليونة جيدة.
- مقاومة للغسل.
- مقاومة للعوامل الجوية وأشعة UV.
- إمكانية استخدامه داخل المنزل لعدم وجود روائح (صديق للبيئة).
- إمكانية تلوينه بألوان الطلاء وبنفس النسبة ليعطي فكرة عن اللون قبل تطبيق الطلاء.

### المعلومات الفنية:

اللون	أبيض، أو حسب الطلب (كتالوك أي بي سي)
اللمعة	مت
المحتوى الصلب	٧٢% وزناً
سماكة الفيلم المقترحة	١٢٠ ميكرون جاف
عدد الطبقات	١ طبقة
معدل التغطية النظري	١٥ م <sup>٢</sup> / لتر
الكثافة	٢,٢ كغ / لتر
زمن الجفاف	زمن الجفاف الأولي: ٢٠-٣٠ دقيقة زمن الجفاف لطلاء الوجه الثاني: ٢-٣ ساعة زمن الجفاف النهائي: ٢٤ ساعة يتأثر زمن الجفاف بعدة عوامل: ( درجة الحرارة / التهوية / سماكة طبقة الطلاء / نسبة الرطوبة ).

### تحضير السطح:

- يجب أن يكون السطح قبل التنفيذ (نظيف / جاف / مستوي / خال من الزيوت و البقايا و الشوائب).
- ينصح بتنفيذ الاندركوت فوق المعجونة.
- في حال وجود ثقوب عميقة بالسطح ينصح تعبئتها بمعجونة السماكات.
- يمكن تنفيذه فوق الاسمنت بشكل مباشر.




### إرشادات التطبيق:

- درجة حرارة التنفيذ (٤٠-١٠) م.
- تحريك الطلاء داخل العبوة جيداً لتمام التجانس.
- المذيب: يستخدم الماء النظيف للتمديد و خفض اللزوجة وتنظيف الأدوات
- آلية التمديد:
- الفرشاة / الرول (نسبة المذيب: ٢٠ - ٢٥ % حجماً)
- البخ بالهواء (نسبة المذيب: ٣٠ - ٣٥ % حجماً).
- المزيد من المذيب يؤدي الى تغيير المواصفات.

### إرشادات السلامة:

- ضمان التهوية الجيدة أثناء التطبيق و خلال فترة الجفاف.
- ينصح بارتداء نظارات لوقاية العينين، و قفازات لوقاية اليدين.
- يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.
- يؤثر على السيدات الحوامل.

### التعبئة:

5 Gallons	3 Gallons	Gallon
		

سنتان من تاريخ الانتاج	مدة الصلاحية
يحفظ المنتج بعبوته الأصلية المحكمة الإغلاق بدرجة حرارة (٤٠-٥) م	التخزين

صنعت بإشراف مهندسين مختصين من شركة  
الإسبانية WH COMERCIO

