

السيرقون

المواصفات:

أساس ألكيدي زيتي
يهدف إلى تأسيس السطوح المعدنية، فهو يحتوي على مواد فعالة لحماية المعدن من التآكل و الصدأ.

الميزات:

- تغطية عالية.
- التصاق وتعبئة ممتازين.
- انسيابية جيدة.
- ليونة ممتازة.
- مقاومة للغسل.
- مقاومة للعوامل الجوية و أشعة UV.

المعلومات الفنية:

أحمر	اللون
مت / لميع	اللمعة
59% وزناً	المحتوى الصلب
120 ميكرون جاف	سماكة الفيلم المقترحة
1 طبقة	عدد الطبقات
10-8 م / لتر	معدل التغطية النظري
1,52 كغ / لتر	الكثافة
زمن الجفاف الاولي: 6 ساعات زمن الجفاف النهائي: 24 ساعة يتأثر زمن الجفاف بعدة عوامل (درجة الحرارة / التهوية / سماكة طبقة الطلاء).	زمن الجفاف

تحضير السطح:

- يجب أن يكون السطح قبل التنفيذ (نظيف / جاف / مستوي / خال من الزيوت والشحوم والبقايا والشوائب).
- يجب إزالة الصدأ و بقايا الزيوت و مسح السطح بالثتر أو بالنفط.





إرشادات التطبيق:

- درجة حرارة التطبيق (10-40) م.
- التحريك الجيد لتحقيق التجانس التام.
- المذيب: يستخدم مذيب خاص ل APC من أجل خفض اللزوجة أو التنظيف.
- نسبة المذيب: 20-25% حجماً
- المزيد من المذيب يؤدي الى تغيير المواصفات.
- أداة التنفيذ:
الفرشاة / الرول / البخ


إرشادات السلامة:

- ضمان التهوية الجيدة أثناء التطبيق و خلال فترة الجفاف.
- ينصح بارتداء نظارات لوقاية العينين، و قفازات لحماية اليدين.
- يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.
- يؤثر على السيدات الحوامل.

التعبئة:

5 Gallons	Gallon	Quart	Quarter
			

سنتان من تاريخ الإنتاج (وفق شروط التخزين)	مدة الصلاحية
يحفظ المنتج بعبوته الأصلية المحكمة الإغلاق بدرجة حرارة (10-40) م في مكان بارد و جاف بعيداً عن أشعة الشمس.	التخزين

صنعت بإشراف مهندسين مختصين من شركة  الإسبانية

