

الطلاء الزيتي

المواصفات:

طلاء عالي الجودة، أساسه ألكيدي
يستخدم كطلاء نهائي لجميع الأسطح الاسمنتية و الخشبية و المعدنية
يتوفر منه ثلاثة أصناف: الاقتصادي / الأول / السوبر.

الميزات:

- تغطية وسترية ممتازة.
- انسيابية عالية.
- ليونة جيدة.
- مقاومة للغسل.
- مقاومة للعوامل الجوية والرطوبة وأشعة UV.
- مقاومة لنشاط البكتيريا و الفطريات.

المعلومات الفنية:

اللون	أبيض، و الألوان حسب الطلب (كتالوك أي بي سي)
اللمعة	لميع / نصف لمعة / ربع لمعة / مت
المحتوى الصلب	72.5% وزناً للميع 74.5% وزناً للنصف لمعة 75.8% وزناً للربع لمعة 76.8% وزناً للمت
سماكة الفيلم المقترحة	120 ميكرون جاف
عدد الطبقات	2- 3 طبقة
معدل التغطية النظري	16 م ² /لتر للميع 12 م ² /لتر للمت والنصف لمعة
الكثافة	1.27 كغ/لتر للميع. 1.3 كغ/لتر للنصف لمعة 1.5 كغ/لتر للمت
زمن الجفاف	زمن الجفاف الأولي: 6 ساعات زمن الجفاف النهائي: 24 ساعة يتأثر زمن الجفاف بعدة عوامل (التهوية / سماكة طبقة الطلاء / درجة الحرارة)

تحضير السطح:

- يجب أن يكون السطح قبل التنفيذ (نظيف / جاف / مستوي / خال من الزيوت والشحوم والبقايا والشوائب).
- يجب أن يكون السطح محضر بشكل جيد ومؤسس كالتالي:
- البيتون: أساس البرايمر، ومن ثم تسد الفجوات والثقوب بالمعجونة (المائية / الزيتية) ومن ثم تؤسس بالأساس الزيتي.
- الحديد: أساس أحمر (السيرفون).
- يتقبل مادة الليدي فوقه.





إرشادات التطبيق:

- درجة حرارة التطبيق (10-40) م.
- التحريك الجيد لتحقيق التجانس التام.
- المذيب: يستخدم مذيب خاص ل APC من أجل خفض اللزوجة أو التنظيف.
- نسبة المذيب: 20-25% حجماً
- المزيد من المذيب يؤدي الى تغيير المواصفات.
- أداة التنفيذ:
- الفرشاة / الرول / البخ

إرشادات السلامة:

- ضمان التهوية الجيدة أثناء التطبيق و خلال فترة الجفاف.
- ينصح بارتداء نظارات لوقاية العينين، و قفازات لحماية اليدين.
- يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.
- يؤثر على السيدات الحوامل.

التعبئة:

5 Gallons	Gallon	Quart	Quarter
			

سنتان من تاريخ الإنتاج (وفق شروط التخزين)	مدة الصلاحية
يحفظ المنتج بعبوته الأصلية المحكمة الإغلاق بدرجة حرارة (10-40) م في مكان بارد و جاف بعيداً عن أشعة الشمس.	التخزين

صنعت بإشراف مهندسين مختصين من شركة



الإسبانية

